REVIGRÉS - Indústria de Revestimentos de Grés Lda
Apartado 1 - 3754-001 BARRÔ - AGUEDA
Portugal
Tel: +351 234 660 100
revigres@revigres.pt www.revigres.com

CE 05

Norma de Referencia:	EN 14411: 2012 Pavimentos y Revestimientos Cerámicos: Definiciones, Classificación, Características y Marcación
Tipo de Producto:	Prensado en Seco: Grupo BIa UGL
Referencia REVIGRÉS:	LAVASTONE ANTISLIP RECT
Uso:	Pavimentos y Revestimientos Internos y Externos

MÉTODOS DE PRUEBA	ESTÁNDAR Y VALOR DE PRUEBA		VALORES DECLARADOS
Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2%
Desvio del grosor medio com respecto grosor de fabricación		± 5%	± 5%
Rectitud de los lados		± 0,5%	± 0,3%
Ortogonalidad		± 0,6%	± 0,3%
Planaridad de la superficie		± 0,5%	± 0,3%
Calidad de la superfície (% exenta de defectos)		≥ 95%	Cumple
Absorción del agua	ISO 10545-3	< 0,5%	< 0,05%
Resistencia à la Flexión (N)	ISO 10545-4		
8,5 mm < Grosor < 14 mm		≥ 1300	> 3500
7,0 mm ≤ Grosor ≤ 8,5 mm		≥ 1300	> 2000
Módulo de Ruptura (N/mm²)		> 35	> 45
Resistencia a la abrasión profunda (Volumen extraido/mm³)	ISO 10545-6	< 175	< 120
Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal (de la temperatura ambiente hasta 100 °C)	ISO 10545-8	Método de Ensayo disponible	≤ 8,0x10^{-6}/ °C
Resistencia al Impacto Térmico	ISO 10545-9	Exigida	Resistente
Resistencia al hielo	ISO 10545-12	Exigida	Sin Defectos Visibles
Resistencia a Ácidos y Bases de Alta Concentración	ISO 10545-13	El productor declara	Clase HA
Resistencia a Ácidos y Bases de Baja Concentración			Clase LA
Resistencia a Productos Químicos Domésticos y Aditivos para agua de Piscinas		Mín. Clase B	Clase A
Resistencia Antimanchas	ISO 10545-14	Método de Ensayo disponible	Clase 5
Resistencia Antideslizamiento	DIN 51130	Máx. R13	R11
Resistencia Antideslizamiento	DIN 51097	Máx. C	B
Resistencia Antideslizamiento	ENV 12633	Máx Clase 3	classe 3
Resistencia Antideslizamiento	BS 7976	Método de Ensayo disponible (PTV)	PTV 36+
Resistencia Antideslizamiento	ANSI A137-1	Método de Ensayo disponible (DCOF)	DCOF ≥ 0,42
Resistencia a Impactos Pesados	UPEC CSTB	Nível 0 a 5	Nível 3
Reacción al fuego	EN 13823 EN 9239-1	$A1_{FL}$	Clase $A1_{FL}$ / Clase A1

*Las características técnicas son válidas únicamente para los productos clasificados como 1ª opción.

007/10

Dir. Calidad
2021.07.20