



| | |
|-----------------------------|---|
| Norme de Référence: | EN 14411: 2012 Pavements et Revêtements en Céramique: Définitions, Classification, Caractéristiques et Marquage |
| Typologie du Produit | Pressé à sec: Groupe BIa UGL |
| Reference REVIGRÉS: | CROMÁTICA POL |
| Types d'application: | Revêtement du sol ou revêtement mural, à l'intérieur ou à l'extérieur |

| MÉTHODES D'ESSAI | STANDARD ET VALEUR D'ESSAI | VALEURS DÉCLARÉES |
|--|----------------------------|---|
| Longueur et Largeur | ± 0,5% | ± 0,1% |
| Écart entre l'épaisseur moyenne et l'épaisseur standard | ± 5% | ± 5% |
| Rectilinéarité des arêtes | ISO 10545-2 | ± 0,5% |
| Orthogonalité | ± 0,6% | ± 0,2% |
| Planéité de la surface | ± 0,5% | ± 0,2% |
| Qualité de la surface (% sans défauts) | ≥ 95% | Respecte norme |
| Absorption d'eau | ISO 10545-3 | < 0,5% |
| Résistance à la Flexion (N) | | |
| 8,5 mm < Épaisseur < 14 mm | ISO 10545-4 | ≥ 1300 |
| 7,0 mm ≤ Épaisseur ≤ 8,5 mm | | ≥ 1300 |
| Module de Rupture (N/mm ²) | | > 35 |
| Résistance à l'abrasion profonde (Volume extrait, mm ³) | ISO 10545-6 | < 175 |
| Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100 °C) | ISO 10545-8 | Méthode d'essai disponible |
| Résistance au Choc Thermique | ISO 10545-9 | Requise |
| Résistance au Gel | ISO 10545-12 | Requise |
| Résistance aux acides et bases à haute concentration | | Le producteur déclare la classification |
| Résistance aux acides et bases à faible concentration | ISO 10545-13 | |
| Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine | | Mín. Classe B |
| Résistance aux Taches | ISO 10545-14 | Méthode d'essai disponible |
| Résistance au Glissement | DIN 51130 | Máx. R13 |
| Résistance au Glissement | DIN 51097 | Máx. C |
| Résistance au Glissement | ENV 12633 | Máx classe 3 |
| Résistance au Glissement | BS 7976 | Méthode d'essai disponible (PTV) |
| Résistance au Glissement | ANSI A137-1 | Méthode d'essai disponible (DCOF) |
| Tenue au Choc Lourd | UPEC CSTB | Niveau 0 a 5 |
| Réaction au Feu | EN 13823 EN 9239-1 | A1 _{FL} |

*Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés 1^{er} choix.

003/10