



Norma de Referência: EN 14411: 2012 Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos: Definições, Classificação, Características e Marcação

Tipo de Produto: Prensado a Seco: Grupo BIa UGL

Referência REVIGRÉS: CROMÁTICA MATT RECT

Utilização: Pavimentos e Revestimentos Internos e Externos

MÉTODO DE ENSAIO	NORMA E VALOR DE ENSAIO	VALORES DECLARADOS	
Comprimento e largura	ISO 10545-2	± 0,5%	
Desvio da espessura média para a espessura de fabrico		± 5%	
Retilinearidade das arestas		± 0,5%	
Ortogonalidade		± 0,6%	
Planaridade da superfície		± 0,5%	
Qualidade da superfície (% isenta de defeitos)		≥ 95%	
Absorção de Água	ISO 10545-3	< 0,5%	
Resistência à Flexão (N)	ISO 10545-4	≥ 1300	
Espessura ≥ 14 mm			> 6500
8,5 mm < Espessura < 14 mm			> 3500
7,0 mm ≤ Espessura ≤ 8,5 mm			> 2000
Módulo de Ruptura (N/mm ²)		> 35	
Resistência à Abrasão Profunda (Volume removido em mm ³)	ISO 10545-6	< 175	
Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (da temperatura ambiente até 100 °C)	ISO 10545-8	Método de ensaio disponível	
Resistência ao Choque Térmico	ISO 10545-9	Exigida	
Resistência ao Gelo	ISO 10545-12	Exigida	
Resistência a Ácidos e Bases de Alta Concentração	ISO 10545-13	O produtor declara a classificação	
Resistência a Ácidos e Bases de Baixa Concentração		Classe HA	
Resistência a Produtos Químicos Domésticos e Aditivos para Água de Piscinas		Classe LA	
Resistência às Manchas	ISO 10545-14	Mín. Classe B	
Resistência ao Escorregamento	DIN 51130	Método de ensaio disponível	
Resistência ao Escorregamento	DIN 51097	Máx. R13	
Resistência ao Escorregamento	ENV 12633	Máx. C	
Resistência ao Escorregamento	BS 7976	Máx classe 3	
Resistência ao Escorregamento	ANSI A137-1	Método de ensaio disponível (PTV)	
Resistência ao Escorregamento	UPEC CSTB	Método de ensaio disponível (DCOF)	
Resistência ao Choque Pesado	EN 13823	Nível 0 a 5	
Reacção ao Fogo	EN 9239-1	Nível 3	
		A1 _{FL}	
		Classe A1 _{FL} / Classe A1	

*As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados de 1ª escolha.

002/10