REVIGRÉS - Indústria de Revestimentos de Grés Lda
Apartado 1 - 3754-001 BARRÔ - AGUEDA
Portugal
Tel: +351 234 660 100
revigres@revigres.pt www.revigres.com

05

Norme de Référence:	EN 14411: 2012 Pavements et Revêtements en Céramique: Définitions, Classification, Caractéristiques et Marquage
Typologie du Produit	Pressé à sec: Groupe BIII GL
Reference REVIGRÉS:	RETRO NAT
Types d'application:	Revêtement du mural, à l'intérieur

MÉTHODES D'ESSAI	STANDARD ET VALEUR D'ESSAI		VALEURS DÉCLARÉES
Longueur et Largeur	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%
Écart entre l'épaisseur moyenne et l'épaisseur standard		± 10%	± 5%
Rectilinéarité des arêtes		± 0,3%	± 0,3%
Ortogonalité		± 0,5%	± 0,3%
Planéité de la surface		+ 0,5% - 0,3%	+ 0,3% - 0,2%
Qualité de la surface (% sans défauts)		≥ 95%	Respecte norme
Absorption d'eau	ISO 10545-3	> 10%	> 16% - 19%
Résistance à la Flexion (N)	ISO 10545-4	> 600	> 600
Module de Rupture (N/mm²)		> 15	> 15
Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (da la température ambiante jusqu'à 100 °C)	ISO 10545-8	Méthode d'éssai disponible	Essai disponible
Résistance au Tressaillage	ISO 10545-11	Requise	Résistant
Résistance aux acides et bases à haute concentration	ISO 10545-13	Méthode d'éssai disponible	Essai disponible
Résistance aux acides et bases à faible concentration			Essai disponible
Résistance aux produits chimiques ménagens et aux additifs pour eau de piscine		Mín. Classe B	Classe A
Résistance aux Taches	ISO 10545-14	Méthode d'éssai disponible	Min. Classe 4
Réaction au Feu	EN 13823 EN 9239-1	$A1_{FL}$	Classe A1

*Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés 1er choix.

012/10

Directeur Qualité
2021.07.20