



Norme de Référence: EN 14411: 2012 Pavements et Revêtements en Céramique: Définitions, Classification, Caractéristiques et Marquage

Typologie du Produit Pressé à sec: Groupe BIa UGL

Reference REVIGRÉS: SLATE ANTISLIP RECT

Types d'application: Revêtement du sol ou revêtement mural, à l'intérieur ou à l'extérieur

MÉTHODES D'ESSAI	STANDARD ET VALEUR D'ESSAI	VALEURS DÉCLARÉES
Longueur et Largeur		± 0,5%
Écart entre l'épaisseur moyenne et l'épaisseur standard		± 5%
Rectilinéarité des arêtes	ISO 10545-2	± 0,5%
Ortogonalité		± 0,6%
Planéité de la surface		± 0,5%
Qualité de la surface (% sans défauts)		≥ 95%
Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%
Résistance à la Flexion (N)		
8,5 mm < Épaisseur < 14 mm	ISO 10545-4	≥ 1300
7,0 mm ≤ Épaisseur ≤ 8,5 mm		≥ 1300
Module de Rupture (N/mm ²)		> 35
Résistance à l'abrasion profonde (Volume extrait, mm ³)	ISO 10545-6	< 175
Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100 °C)	ISO 10545-8	Méthode d'essai disponible
Résistance au Choc Thermique	ISO 10545-9	Requise
Résistance au Gel	ISO 10545-12	Requise
Résistance aux acides et bases à haute concentration		Le producteur déclare la classification
Résistance aux acides et bases à faible concentration	ISO 10545-13	
Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine		Mín. Classe B
Résistance aux Taches	ISO 10545-14	Méthode d'essai disponible
Résistance au Glissement	DIN 51130	Máx. R13
Résistance au Glissement	DIN 51097	Máx. C
Résistance au Glissement	ENV 12633	Máx classe 3
Résistance au Glissement	BS 7976	Méthode d'essai disponible (PTV)
Résistance au Glissement	ANSI A137-1	Méthode d'essai disponible (DCOF)
Tenue au Choc Lourd	UPEC CSTB	Niveau 0 a 5
Réaction au Feu	EN 13823	A1 _{FL}
	EN 9239-1	Classe A1 _{FL} / Classe A1

*Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés 1^{er} choix.

007/10