



05

Norma de Referência

Tipo de Produto

Coleção

Formatos

Cores

EN 14411: 2012 Pavimentos e revestimentos cerâmicos: definições, classificação, características e marcação
Prensado a seco: grupo Bla GL
Grés porcelânico técnico adequado para revestimento interior/exterior | aresta natural

BRICK GLOSSY

(7x29) 7.2x29.0x0.85 cm

White, craft, green, blue, terracota, black



MÉTODO DE ENSAIO	NORMA	VALOR DA NORMA	VALOR TÍPICO
Comprimento e largura ¹⁾	ISO 10545-2	± 0.9 mm [7≤N>15]	Conforme
Espessura ¹⁾		± 0.6% máx 2.0 mm [N≥15]	Conforme
Retilinearidade das arestas ²⁾		± 0.5 mm [7≤N>15]	Conforme
Ortogonalidade ²⁾		± 5% máx ± 0.5 mm [N≥15]	Conforme
Planaridade da superfície ²⁾		± 0.75 mm [7≤N>15]	Conforme
Qualidade da superfície (% isenta de defeitos)		± 0.5% máx ± 2.0 mm [N≥15]	Conforme
Absorção de água	ISO 10545-3	≥ 95%	Cumpre
Resistência à flexão	8.5 mm	ISO 10545-3	< 0.5%
Módulo de ruptura	ISO 10545-4	≥ 1300	> 2000 N
Resistência à abrasão superficial (PEI)	ISO 10545-4	> 35	> 45 N/mm ²
Coefficiente de dilatação térmica linear (da temperatura ambiente até 100 °C)	ISO 10545-7	NA	NA
Resistência ao choque térmico	ISO 10545-8	Tal como indicado pelo fabricante	≤ 8,0x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistência ao gelo	ISO 10545-9	Requerido	Resiste
Resistência a ácidos e bases	ISO 10545-12	baixas concentrações	Requerido
		altas concentrações	Requerido
Resistência a produtos químicos domésticos e aditivos para água de piscinas	ISO 10545-13	Tal como indicado pelo fabricante	Classe LA
Resistência às manchas	ISO 10545-13	Tal como indicado pelo fabricante	Classe HA
Resistência ao escorregamento	ISO 10545-13	Mín. Classe B	Classe A
Resistência ao fogo	ISO 10545-14	Tal como indicado pelo fabricante	Classe 5
	NA	NA	NA
	EN 13823 . EN 9239-1	A1 _{FL}	Classe A1FL / Classe A1

¹⁾ desvio da medida média de cada ladrilho para a dimensão de fabrico; ²⁾ máximo desvio relativamente às dimensões de fabrico;
NA - não aplicável; N - dimensão nominal (cm);

007/10

A Revigres garante cumprimento de todos os requisitos da norma EN 14411 Grupo Bla GL.

O valor típico é indicativo não tendo a natureza de proposta negocial.

Esta ficha é válida unicamente para produtos classificados de 1ª escolha.

Para informações adicionais solicitamos o contacto para: revigres@revigres.pt.

Pelo Departamento Qualidade
2024.03.28