



05

Norme de Référence

EN 14411: 2012 Pavements et revêtements en céramique: définitions, classification, caractéristiques et marquage

Typologie Produit

Pressé à sec: groupe Bla UGL
Porcelaine émaillée adaptée pour les murs intérieurs et extérieurs | arête naturel

Collection

BLOCK MATTE NAT

Formats

(14x14) 14.4x14.4x0.85 cm

Couleurs

White, craft, green, blue, terracota, black



MÉTHODES D'ESSAI		NORME 'ESSAI	VALEUR DE LA NORME	VALEUR TYPIQUE
Longueur et Largeur ¹⁾		ISO 10545-2	± 0.9 mm [7≤N>15] ± 0.6% máx 2.0 mm [N≥15]	Respecte norme
Épaisseur ¹⁾			± 0.5 mm [7≤N>15] ± 5% máx ± 0.5 mm [N≥15]	Respecte norme
Rectilinéarité des arêtes ²⁾			± 0.75 mm [7≤N>15] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N≥15]	Respecte norme
Ortogonalité ²⁾			± 0.75 mm [7≤N>15] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N≥15]	Respecte norme
Planéité de la surface ²⁾			± 0.75 mm [7≤N>15] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N≥15]	Respecte norme
Qualité de la surface (% sans défauts)			≥ 95%	Respecte norme
Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0.5%	< 0.5%
Résistance à la Flexion	8.5 mm	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 2000 N
Module de Rupture		ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
Résistance à l'abrasion profonde (groupes PEI)		ISO 10545-7	NA	NA
Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (da la température ambiante jusqu'à 100 °C)		ISO 10545-8	Comme indiqué par le fabricant	≤ 8,0x10-6 °C-1
Résistance aux chocs thermiques		ISO 10545-9	Requise	Resistante
Résistance au Gel		ISO 10545-12	Requise	Resistante
Résistance aux acides et bases	faible concentration	ISO 10545-13	Comme indiqué par le fabricant	Classe LA
	haute concentration		Comme indiqué par le fabricant	Classe HA
Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine		ISO 10545-13	Min. Classe B	Classe A
Résistance aux Taches		ISO 10545-14	Comme indiqué par le fabricant	Classe 5
Résistance au Glissement		NA	NA	NA
Réaction au Feu		EN 13823 . EN 9239-1	A1 _{FL}	Classe A1FL / Classe A1

¹⁾ écart entre la moyenne de chaque carreau et la dimension de fab.; ²⁾ écart maximal par rapport aux dimensions de fabrication;

007/10

NA - Non applicable

Revigres garantit le respect de toutes les exigences normatives EN 14411 Groupe Bla UGL.
La valeur typique est indicative et n'a pas le caractère d'une proposition de négociation.
Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés 1er choix.
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au: revigres@revigres.pt.

Par le Département Qualité
2024.08.31