



05

Norme de Référence

Typologie Produit

Collection

Formats

Couleurs

EN 14411: 2012 Pavimentos e revestimentos cerâmicos: definições, classificação, características e marcação

Prensado a seco: grupo Bla GL

Grés porcelânico esmaltado | aresta natural | superfície matt

DECK FOREST NAT

(20x90) 20x90x0.95 cm

Bege, gris, nude, ambar



MÉTHODES D'ESSAI		NORME 'ESSAI	VALEUR DE LA NORME	VALEUR TYPIQUE
Longueur et Largeur ¹⁾		ISO 10545-2	± 0.6% máx.2.0 mm	±0.3% máx. ± 1.8 mm
Épaisseur ¹⁾			± 5% máx.± 0.5 mm	± 5% máx.± 0.5 mm
Rectilinéarité des arêtes ²⁾			± 0.5% máx.± 2.0 mm	± 0.3% máx. ± 1.5 mm
Ortogonalité ²⁾			± 0.5% máx.± 2.0 mm	± 0.3% máx.± 1.8 mm
Planéité de la surface ²⁾			± 0.5% máx.± 2.0 mm	± 0.3% máx. ± 1.8 mm
Qualité de la surface (% sans défauts)			≥ 95%	Respecte norme
Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0.5%	< 0.5%
Résistance à la Flexion	9.5 mm	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 2500
Module de Rupture		ISO 10545-4	> 35 N/mm²	Respecte norme
Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (da la température ambiante jusqu'à 100 °C)		ISO 10545-8	Tal como indicado pelo fabricante	≤ 8,0x10-6 °C-1
Résistance aux chocs thermiques		ISO 10545-9	Requerido	Resistente
Résistance au Gel		ISO 10545-12	Requerido	Resistente
Résistance aux acides et bases	faible concentration	ISO 10545-13	Tal como indicado pelo fabricante	Classe LA
	haute concentration		Tal como indicado pelo fabricante	Classe HA
Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine		ISO 10545-13	Mín. Classe B	Classe A
Résistance aux Taches		ISO 10545-14	Tal como indicado pelo fabricante	Classe 5
Résistance au Glissement		DIN 51130	Ensaio disponível	R13
		DIN 51097	Ensaio disponível	C
		ENV 12633	Máx. classe 3	Class 3
		BS 7976 [#96 rubber]	Ensaio disponível	-
		ANSI A137-1 [DCOF]	Ensaio disponível	-
Réaction au Feu		EN 13823 . EN 9239-1	A1 _{FL}	Classe A1FL / Classe A1

¹⁾ écart entre la moyenne de chaque carreau et la dimension de fab.; ²⁾ écart maximal par rapport aux dimensions de fabrication;


007/10

Revigres garantit le respect de toutes les exigences normatives EN 14411 Groupe Bla GL.

La valeur typique est indicative et n'a pas le caractère d'une proposition de négociation.

Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés 1er choix.

L'utilisation de chaque produit doit être conforme à la classification d'intensité du trafic et de résistance au glissement. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au: revigres@revigres.pt.



Pelo Departamento Técnico
15.10.2025