



05

Norme de Référence

Typologie Produit

Collection Formats ³⁾

Couleurs ³⁾

EN 14411: 2012 Pavements et revêtements en céramique: définitions, classification, caractéristiques et marquage
Pressé à sec: groupe Bla UGL
Grés Cérame Pleine Masse | arête rectifié | surface matt

CROMÁTICA MATT RET

(30x30) 29.5x29.5x0.85 | (30x60) 29.5x59.2x0.85 | (60x60) 59.2x59.2x0.85 |
(60x60) 59.2x59.2x0.85 | (60x120) 59.2x118.6x0.98
(90x90) 88.9x88.9x10.5 cm | (120x120)* 118,6x118,6x0.98

Ice, superbranco*, alloy, titanium, grafite, platina, arg prata, bone, quartz, lava, bege, toffee, ocre, coral, brick, aniz, jade, lagoon, pistachio, oliva, opala, cobalto
* Disponible dans le coloris signalé. Autres coloris sur demande et sous réserve de quantités minimales.



MÉTHODES D'ESSAI		NORME 'ESSAI	VALEUR DE LA NORME	VALEUR TYPIQUE
Longueur et Largeur ¹⁾		ISO 10545-2	± 0.6% máx.2.0 mm	± 0.1% máx.± 1.0 mm
Épaisseur ¹⁾			± 5% máx.± 0.5 mm	± 5% máx.± 0.5 mm
Rectilinéarité des arêtes ²⁾			± 0.5% máx.± 2.0 mm	± 0.2% máx.± 0.8 mm
Ortogonalité ²⁾			± 0.5% máx.± 2.0 mm	± 0.2% máx.± 1.5 mm
Planéité de la surface ²⁾			± 0.5% máx.± 2.0 mm	± 0.3% máx. ± 1.8 mm
Qualité de la surface (% sans défauts)			≥ 95%	Respecte norme
Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0.5%	< 0.05%
Résistance à la Flexion	8.5 mm	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 2000 N
	9.8 10.5 mm			> 3500 N
Module de Rupture		ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
Résistance à l'abrasion profonde (Volume extrait, mm ³)		ISO 10545-6	< 175 mm ³	< 120 mm ³
Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (da la température ambiante jusqu'à 100 °C)		ISO 10545-8	Comme indiqué par le fabricant	≤ 8,0x10-6 °C-1
Résistance aux chocs thermiques		ISO 10545-9	Requise	Resistante
Résistance au Gel		ISO 10545-12	Requise	Resistante
Résistance aux acides et bases	faible concentration	ISO 10545-13	Comme indiqué par le fabricant	Classe LA
	haute concentration		Comme indiqué par le fabricant	Classe HA
Résistance aux produits chimiques ménagens et aux additifs pour eau de piscine		ISO 10545-13	Min. Classe B	Classe A
Résistance aux Taches		ISO 10545-14	Comme indiqué par le fabricant	Classe 5
Résistance au Glissement		DIN 51130	Máx. R13	R10
		DIN 51097	Máx. C	A
		ENV 12633	Máx. classe 3	Classe 2
		BS 7976 [#96 rubber]	Méthode d'essai disponible	-
		ANSI A137-1 [DCOF]	Méthode d'essai disponible	≥ 0,42
Réaction au Feu		EN 13823 . EN 9239-1	A1 _{FL}	Classe A1FL / Classe A1

¹⁾ écart entre la moyenne de chaque carreau et la dimension de fab.; ²⁾ écart maximal par rapport aux dimensions de fabrication;

³⁾ vérifier les formats et les couleurs disponibles dans le Catalogue Général.

002/10

Revigres garantit le respect de toutes les exigences normatives EN 14411 Groupe Bla UGL.

La valeur typique est indicative et n'a pas le caractère d'une proposition de négociation.

Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés 1er choix.

L'utilisation de chaque produit doit être conforme à la classification d'intensité du trafic et de résistance au glissement. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au: revigres@revigres.pt.



Par le Département Technique
2026.03.03



05

Norme de Référence

Typologie Produit

Collection

Formats ³⁾

Couleurs ³⁾

EN 14411: 2012 Pavements et revêtements en céramique: définitions, classification, caractéristiques et marquage

Prensado a seco: grupo Bla UGL

Pressé à sec: groupe Bla UGL

CROMÁTICA POL

(30x30) 29.5x29.5x0.80 | (30x60) 29.5x59.2x0.80 | (60x60) 59.2x59.2x0.80

(60x120) 59.2x118.6x0.93 | (90x90) 88.9x88.9x1.00 cm

Ice, superbranco, alloy, titanium, grafite, platina, arg prata, antracite, preto, jet, bone, quartz, lava, astral, bege, toffee, ocre, coral, brick, terracota, aniz, jade, lagoon, teal, pistachio, oliva, palm, opala, cobalto, índigo



MÉTHODES D'ESSAI		NORME 'ESSAI	VALEUR DE LA NORME	VALEUR TYPIQUE
Longueur et Largeur ¹⁾		ISO 10545-2	± 0.6% máx.2.0 mm	± 0.1% máx.± 1.0 mm
Épaisseur ¹⁾			± 5% máx.± 0.5 mm	± 5% máx.± 0.5 mm
Rectilinéarité des arêtes ²⁾			± 0.5% máx.± 2.0 mm	± 0.2% máx.± 0.8 mm
Ortogonalité ²⁾			± 0.5% máx.± 2.0 mm	± 0.2% máx.± 1.5 mm
Planéité de la surface ²⁾			± 0.5% máx.± 2.0 mm	± 0.3% máx. ± 1.8 mm
Qualité de la surface (% sans défauts)			≥ 95%	Respecte norme
Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0.5%	< 0.05%
Résistance à la Flexion	8.0 mm	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N
	8.5 9.3 mm			> 2000 N
	10.0 mm			> 3500 N
Module de Rupture		ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
Résistance à l'abrasion profonde (Volume extrait, mm ³)		ISO 10545-6	< 175 mm ³	< 120 mm ³
Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (da la température ambiante jusqu'à 100 °C)		ISO 10545-8	Comme indiqué par le fabricant	≤ 8,0x10-6 °C-1
Résistance aux chocs thermiques		ISO 10545-9	Requise	Resistante
Résistance au Gel		ISO 10545-12	Requise	Resistante
Résistance aux acides et bases	faible concentration	ISO 10545-13	Comme indiqué par le fabricant	Mín. classe LB
	haute concentration		Comme indiqué par le fabricant	Méthode d'essai disponible
Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine		ISO 10545-13	Min. Classe B	Mín. classe B
Résistance aux Taches		ISO 10545-14	Comme indiqué par le fabricant	Min. class 3
Résistance au Glissement		-	-	-
Réaction au Feu		EN 13823 . EN 9239-1	A1 _{FL}	Class A1FL / Class A1

¹⁾ écart entre la moyenne de chaque carreau et la dimension de fab.; ²⁾ écart maximal par rapport aux dimensions de fabrication;

³⁾ vérifier les formats et les couleurs disponibles dans le Catalogue Général.

003/10

Revigres garantit le respect de toutes les exigences normatives EN 14411 Groupe Bla UGL.

La valeur typique est indicative et n'a pas le caractère d'une proposition de négociation.

Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés 1er choix.

L'utilisation de chaque produit doit être conforme à la classification d'intensité du trafic et de résistance au glissement. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au: revigres@revigres.pt.



Par le Département Technique

2026.03.03



05

Norme de Référence

Typologie Produit

Collection Formats ³⁾

Couleurs ³⁾

EN 14411: 2012 Pavements et revêtements en céramique: définitions, classification, caractéristiques et marquage

Pressé à sec: groupe Bla UGL

Grés Cérame Pleine Masse | double charge | arête rectifié | surface souple

CROMÁTICA SOFT

(10x10) ⁴⁾ 9,7x9,7x0,85 | (30x30) 29.5x29.5x0.85 | (30x60) 29.5x59.2x0.85 |

(60x60) 59.2x59.2x0.85 | (60x120) 59.2x118.6x0.98

(90x90) 88.9x88.9x1.05 cm | (120x120)* 118,6x118,6x0.98

Ice, superbranco*, alloy, titanium, grafite, platina, arg prata, antracite, preto*, jet , bone, quartz, lava, astral, bege, toffee, ocre, coral, brick, terracota, aniz, jade, lagoon. teal. pistachio. oliva. palm. opala. cobalto. indigo

*Disponível dans les coloris signalés. Autres coloris sur demande, sous réserve de quantités minimales.



MÉTHODES D'ESSAI		NORME 'ESSAI	VALEUR DE LA NORME	VALEUR TYPIQUE
Longueur et Largeur ¹⁾		ISO 10545-2	± 0.6% máx.2.0 mm	± 0.1% máx.± 1.0 mm
Épaisseur ¹⁾			± 5% máx.± 0.5 mm	± 5% máx.± 0.5 mm
Rectilinéarité des arêtes ²⁾			± 0.5% máx.± 2.0 mm	± 0.2% máx.± 0.8 mm
Ortogonalité ²⁾			± 0.5% máx.± 2.0 mm	± 0.2% máx.± 1.5 mm
Planéité de la surface ²⁾			± 0.5% máx.± 2.0 mm	± 0.3% máx. ± 1.8 mm
Qualité de la surface (% sans défauts)			≥ 95%	Respecte norme
Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0.5%	< 0.05%
Résistance à la Flexion	8.5 mm	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 2000 N
	9.0 9.8 10.5 mm			> 3500 N
Module de Rupture		ISO 10545-4	> 35	> 45 N/mm ²
Résistance à l'abrasion profonde (Volume extrait, mm ³)		ISO 10545-6	< 175 mm ³	< 120 mm ³
Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (da la température ambiante jusqu'à 100 °C)		ISO 10545-8	Comme indiqué par le fabricant	≤ 8,0x10-6 °C-1
Résistance aux chocs thermiques		ISO 10545-9	Requise	Resistante
Résistance au Gel		ISO 10545-12	Requise	Resistante
Résistance aux acides et bases	faible concentration	ISO 10545-13	Comme indiqué par le fabricant	Classe LA
	haute concentration		Comme indiqué par le fabricant	Classe HA
Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine		ISO 10545-13	Min. Classe B	Classe A
Résistance aux Taches		ISO 10545-14	Comme indiqué par le fabricant	Classe 5
Résistance au Glissement		DIN 51130	Méthode d'essai disponible	-
		DIN 51097	Méthode d'essai disponible	-
		ENV 12633	Méthode d'essai disponible	-
		BS 7976 [#96 rubber]	Méthode d'essai disponible	-
		ANSI A137-1 [DCOF]	Méthode d'essai disponible	-
Réaction au Feu		EN 13823 . EN 9239-1	A1 _{FL}	Classe A1FL / Classe A1

¹⁾ écart entre la moyenne de chaque carreau et la dimension de fab.; ²⁾ écart maximal par rapport aux dimensions de fabrication;

³⁾ vérifier les formats et les couleurs disponibles dans le Catalogue Général. ⁴⁾ Pièces fabriquées sous réserve d'une quantité minimale de 5 m².

004/10

Revigres garantit le respect de toutes les exigences normatives EN 14411 Groupe Bla UGL.

La valeur typique est indicative et n'a pas le caractère d'une proposition de négociation.

Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés 1er choix.

L'utilisation de chaque produit doit être conforme à la classification d'intensité du trafic et de résistance au glissement. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au: revigres@revigres.pt.

Par le Département Technique
2026.03.03